



Affrontiamo
l'impossibile



La protezione estrema delle
superfici ad alto traffico

Bona Traffic HD



La protezione estrema delle superfici ad alto traffico

Bona innalza ancora gli standard, e presenta una nuova finitura bicomponente poliuretanica per far fronte alle particolari esigenze dei pavimenti in legno soggetti ad estrema usura.

Caratterizzata da prestazioni ancora più elevate, Bona Traffic HD offre una resistenza significativamente superiore a graffi, segni e agenti chimici già 24 ore dopo l'applicazione.

Con il 40% in meno di VOC rispetto alla finitura Bona Traffic classica, Bona Traffic HD riflette il costante impegno di Bona nello sviluppo di prodotti sempre più sostenibili. Fissando degli standard di prestazione completamente nuovi per i posatori professionisti, Bona Traffic HD rappresenta la finitura del futuro.



Applicazione

Studiata per durare nel tempo, Bona Traffic HD assicura la massima resistenza in aree soggette a traffico estremamente intenso, come aeroporti, hotel, centri commerciali.

Vantaggi

- Massima resistenza
- Asciugatura accelerata – superficie pronta all'uso 24 ore dopo l'applicazione.
- A bassissime emissioni di VOC: < 5%
- Pressoché inodore
- Superficie non soggetta ad ingiallimento
- Certificata DIBt

Vantaggi per i posatori

- Asciugatura più rapida che permette un risparmio di tempo sia per i posatori sia per gli utilizzatori finali.
- Miglioramento delle condizioni di lavoro

Dati tecnici

Tipo di vernice:	Finitura all'acqua bicomponente poliuretanica
Contenuto solido:	~32%
VOC:	max 52g/litro (incl. l'induritore)
Resistenza all'usura:	1-2 mg/100 giri (SIS 923509)
Lucentezza (a 60°):	Silkmatt 40-45%, Matt 20-25%, Extra Matt ~10%
Rapporto di miscela:	1 parte di induritore per Bona Traffic HD per 10 parti di Bona Traffic HD
Tempo di apertura:	4 ore a 20°C (inferiore con temperature superiori)
Diluizione:	Se necessario, diluire con il 4% di Bona Retarder per ottenere un tempo di apertura più lungo
Tempo di asciugatura (prima di levigatura-riverniciatura):	- Pronta in 2-3 ore* - Pieno uso: 24 ore* - Asciugatura completa: 5 giorni* <i>*in presenza di condizioni climatiche standard 20°C/60%U.R.</i>
Consumo:	8-10 mq/litro (120-100g/mq) per strato
Sicurezza:	Vernice: Non classificata Induritore: Classificato (consultare Scheda di Sicurezza)
Pulizia:	Pulire con acqua. Il materiale secco può essere rimosso con acetone.
Durata a magazzino:	1 anno dalla data di produzione in contenitore originale e sigillato
Stoccaggio/trasporto:	Durante lo stoccaggio e il trasporto la temperatura non deve scendere al di sotto dei +5°C o non deve superare +25°C
Confezione:	3 x 4.95 litri incl. induritore