



Bona Classic UX

PRIMER A BASE D'ACQUA

Non lascia macchie o rullate, il tono del legno resta medio chiaro, "al naturale".



Bona Classic UX è un Primer a base d'acqua per pavimenti in legno grezzo che genera una colorazione medio chiara, è facile da utilizzare e da applicare. L'asciugatura è veloce e si leviga agevolmente con abrasivi convenzionali. Una solida base per qualsiasi finitura Bona. Classificazione EC1PLUS con bassissime emissioni indoor. Può essere utilizzato in combinazione con il riscaldamento a pavimento.

- Colorazione legno medio chiaro
- Proprietà applicative indulgenti
- Facile da levigare



Bona Classic UX

PRIMER A BASE D'ACQUA

Non lascia macchie o rullate, il tono del legno resta medio chiaro, "al naturale".

DATI TECNICI

Tipo do laccatura:	Primer a base d'acqua con monocomponente acrilato/poliuretano
Diluizione:	Non diluire. Può essere aggiunto Bona Retarder (4%) per prolungare il
Tempo di asciugatura:	1-2 ore (20°C/60% U.R.)
Strumenti di applicazione:	Rullo Bona (spazzola 11mm) o applicatore a testa girevole
Resa di applicazione:	8-10 m ² /lit (≈100-120g/m ²) per mano
Sicurezza:	Non classificato
Pulizia:	Pulire gli attrezzi da residui di materiale con un po'd'acqua. Il materiale essiccato può essere rimosso con acetone.
Durata:	Un anno dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto
Stoccaggio/trasporto:	La temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C o superare +30°C durante lo stoccaggio o il trasporto
Smaltimento:	I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali.
Confezioni:	tanica da 5 litri - 3 lattine per scatola
Certificazioni:	EC1 ^{PLUS} per bassissime emissioni GREENGUARD Gold

Ulteriori informazioni sono riportate nell'apposita scheda di sicurezza

PREPARAZIONE

Assicurarsi che il pavimento sia acclimatato alla sua destinazione d'uso. La superficie deve essere levigata fino al legno nudo, asciutta e priva di polvere di carteggiatura, olio, cera o altri contaminanti. Per la levigatura finale del legno si consiglia l'utilizzo di un abrasivo a grana 120 come il disco Bona Quattro o attrezzatura simile. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente. Le condizioni ottimali di applicazione sono comprese tra 18-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria. Alte temperature e basse percentuali di umidità accorciano i tempi di asciugatura, basse temperature e alte percentuali di umidità le allungano.

La temperatura minima di utilizzo è di 13°C.

Nota: Le varietà di legno esotico come Teak, Ipe, Rovere affumicato, Wenge e simili così come alcuni legni teneri, contengono ingredienti naturali – tannini, oli, resine e minerali, che possono portare a un significativo allungamento del tempo di essiccazione, problematiche di umidità o cambiamenti di colore. Si consiglia vivamente di identificare il tipo di legno e di eseguire un'applicazione di prova per valutarne il colore e l'aspetto generale.

TRATTAMENTO

Tipico regime di trattamento:

1x Bona Classic UX + 2x Bona Lacquer

1x Bona Classic UX + 2x Bona Lacquer

Bona Classic UX è compatibile con tutti i prodotti della gamma Bona Topcoat.

Nota:

- Si sconsiglia di applicare più di due mani complete di primer e/o vernice al giorno per non rischiare un eccessivo rigonfiamento del legno.
- Bona Classic UX deve essere utilizzato solo direttamente su legno grezzo. Non deve essere adoperato in combinazione con macchie o oli, o per ricoprire altre finiture.



Bona Classic UX

PRIMER A BASE D'ACQUA

Non lascia macchie o rullate, il tono del legno resta medio chiaro, "al naturale".

APPLICAZIONE

1. Agitare bene il contenitore prima dell'uso ed inserire il filtro in dotazione
2. Applicare Bona Classic UX in modo uniforme utilizzando un rullo Bona o un applicatore a testa girevole.
3. Lasciare asciugare ca. 1-2 ore.
4. Consigliamo di applicare uno strato di vernice prima di carteggiare in questo modo :
Bona Classic UX + Finitura Bona (entro 24h) , quindi carteggiare adoperando il sistema Bona Pad Binaco+ Siavlies viola e abrasivi come Sia carbon 120 (o sianet gr 150-180);
5. In fine, rimuovere completamente la polvere con l'aiuto di Bona Dusting Pad e completare il trattamento con la finitura Bona scelta.

IMPORTANTE

Bona Classic UX non dovrebbe mai essere utilizzato come trattamento finale per pavimenti in legno

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare ed assistere l'utilizzatore si basano su esperienze precedenti e test approfonditi, ma non hanno la pretesa di essere complete. A causa dell'ampia gamma dei possibili impieghi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non esoneriamo i consumatori dalla necessità di effettuare prove o di chiedere consiglio tecnico a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo per i suoi prodotti e non la costruzione nel suo complesso. Osservare le raccomandazioni del produttore delle pavimentazioni e le disposizioni dei relativi standard.