



Bona Traffic HD Raw

RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Mantiene l'aspetto e la sensazione del legno grezzo



Bona Traffic HD Raw offre un alto livello di protezione per i pavimenti mantenendo l'aspetto e la sensazione del legno non trattato. Un prodotto premium per un look premium, antiriflesso. La sua particolare struttura crea una sensazione morbida al tatto che non è solo piacevole da calpestare, ma ha un'elevata sicurezza antiscivolo che lo rende perfetto per le case con bambini e animali domestici. Sicuro sia nell'applicazione che nell'uso, come mostrato nella classificazione EC1PLUS con un impatto molto basso in ambienti indoor. In formula chiara e non ingiallente

- Mantiene l'aspetto e la sensazione al tatto del legno grezzo
- Protezione laccata con effetto naturale
- Facile e sicuro da applicare
- Elevata sicurezza antiscivolo

19-04-2023

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione



Bona Traffic HD Raw

RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Mantiene l'aspetto e la sensazione del legno grezzo

DATI TECNICI

Tipo di vernice:	Rivestimento poliuretanico bicomponente a base d'acqua
Solidi:	ca. 32%
Lucentezza (at 60°):	ca. 4% (su vetro)
Miscelazione:	1 parte di indurente per 1 litro di Traffic HD Raw o 0,41 L di indurente per 4,54 L di Traffic HD Raw (≈8 vol%)
Tempo di lavorazione:	max. 3 ore a 20°C (meno in ambiente più caldo).
Diluizione:	Se necessario, diluire con 4% di Bona Retarder per un tempo di apertura più lungo.
Tempo di asciugatura, fino a:	Seconda mano: 2-3 ore* Uso leggero: 24 ore* *in condizioni climatiche normali, 20°C/60% U.R.
Strumenti di applicazione:	Rullo in micropile Bona (11 mm)
Dosaggio:	8-10 m ² /litri (100-120g/m ²) per mano
Sicurezza:	Vernice: non classificata Indurente: classificato (vedere la scheda di sicurezza)
Pulizia:	Pulire gli attrezzi da residui di materiale con un po' d'acqua. Il materiale essiccato può essere rimosso con acetone.
Durata:	Laccatura: 1 anno dalla data di produzione in confezione originale non aperta Indurente: 18 mesi dalla data di produzione in confezione originale non aperta
Stoccaggio/trasporto:	La temperatura non deve scendere sotto i +5°C o superare i +30°C durante lo stoccaggio e il trasporto. : i rifiuti e i contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità con le normative locali.
Smaltimento:	
Confezioni:	3 x 4,95 litri incl. indurente (0,41 litri) EMICODE; EC1 ^{PLUS} – Bassissime emissioni indoor Greenguard oro DIN 51 130; class R9, rischio di scivolamento ridotto

Ulteriori informazioni sono riportate nell'apposita scheda di sicurezza

PREPARAZIONE

Assicurarsi che il pavimento sia acclimatato alla sua destinazione d'uso, ben levigata, asciutta e priva di polvere di carteggiatura, olio, cera o altri contaminanti.

Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente e agitare accuratamente il contenitore prima dell'uso. Le condizioni ottimali di applicazione sono comprese tra 18-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria.

La temperatura minima di utilizzo è di 13°C.

19-04-2023

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione



Bona Traffic HD Raw

RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Mantiene l'aspetto e la sensazione del legno grezzo

TRATTAMENTO

Protocollo standard:

1-2 x Bona Primer¹

1-2 x Bona Traffic HD Raw¹

Per la colorazione:

1 x Bona Craft Oil 2K²

2 x Bona Traffic HD Raw

1* la superficie dovrebbe ricevere tre passate in totale.

2* per ridurre al minimo il rischio di affioramento dell'olio, si consiglia di limitare il dosaggio(max 20gr/mq). L'uso di uno straccio avvolto attorno al panno sotto la lucidatrice aiuta a mantenere l'olio in superficie.

Nota: si consiglia di **non applicare più di due mani complete di primer e/o vernice al giorno** per non causare un eccessivo rigonfiamento del legno. Garantire una buona ventilazione durante l'asciugatura. Condizioni inadeguate possono ridurre le prestazioni e l'adesione del prodotto.

APPLICAZIONE

- 1) Agitare la latta di vernice, aggiungere il componente indurente a filo e mescolare immediatamente per almeno un minuto. Utilizzare la miscela entro tre ore. Se si miscelano piccole quantità di vernice, una sezione del flacone di indurente deve corrispondere ad almeno 1 litro di vernice evitare miscele ad occhio, utilizzare bilancino e non eccedere il 9% di concentrazione dell'indurente nella vernice;
- 2) Applicare utilizzando un rullo Bona a 8-10 m²/litro (100-120 g/m²). Rotolare alternativamente trasversalmente e seguendo la venatura del legno evitando accumuli di prodotto. Mantenere sempre un "bordo bagnato" per evitare sovrapposizioni.
- 3) Lasciare asciugare bene prima di applicare ulteriori strati. Garantire una ventilazione adeguata.
- 4) Se necessario, effettuare una carteggiatura intermedia utilizzando la grana Bona Scrad System P150 (o più fine) e rimuovere la polvere prima di applicare lo strato finale di vernice. Nota: se il precedente strato di vernice/primer è stato lasciato asciugare per più di 24 ore, è sempre necessaria una carteggiatura intermedia.

Dopo 8 ore può essere ripreso un leggero calpestio, ma la superficie rimane sensibile a sfregamenti e graffi fino a completo indurimento. L'essiccazione totale si ottiene dopo circa sette giorni. Non coprire o bagnare la superficie fino a quando non è completamente indurita.

RIVERNICIATURA

Istruzioni dettagliate per la riverniciatura sono disponibili sulla pagina del prodotto Bona Traffic HD Raw all'indirizzo www.bona.biffignandi.it

19-04-2023

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione



Bona Traffic HD Raw

RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Mantiene l'aspetto e la sensazione del legno grezzo

MANUTENZIONE

La pulizia con i prodotti giusti è facile. Quando scegli i prodotti per la pulizia e manutenzione Bona, puoi rilassarti sapendo di aver fatto la miglior scelta possibile per aiutarti a prenderti cura del tuo pavimento.

Le istruzioni di manutenzione sono disponibili nella pagina dell'articolo Bona Traffic HD Raw su bona.biffignandi.it.

Indicazioni più approfondite sono consultabili sia per i consumatori che per i commerciali. Stampare una copia e consegnarla ai clienti.

IMPORTANTE!

- I materiali plastificanti presenti in tappeti, gambe di mobili, rotelle e adesivi utilizzati per il fissaggio possono causare indebolimento e scolorimento. L'esposizione a tinture per capelli o pneumatici in gomma di auto, biciclette e passeggini può portare a uno scolorimento permanente e irreversibile della superficie. Utilizzare una protezione o evitare completamente il contatto.
- Le fuoriuscite devono essere rimosse tempestivamente. La dispersione può causare macchie cosmetiche o danneggiare la superficie. Si prega di notare che mentre le lacche Bona sono progettate per fornire una superficie isolante resistente all'usura, all'abrasione e al versamento, ecc., nessun sistema di finitura applicato sulla superficie può prevenire danni fisici al legno o "indurire" il pavimento. Scanalature e graffi possono essere causati da mobili, oggetti caduti, artigli di cani, ecc. e dovrebbero essere prese misure per ridurre la possibilità che ciò accada.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare ed assistere l'utilizzatore si basano su esperienze precedenti e test approfonditi, ma non hanno la pretesa di essere complete. A causa dell'ampia gamma dei possibili impieghi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non esoneriamo i consumatori dalla necessità di effettuare prove o di chiedere consiglio tecnico a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo per i suoi prodotti e non la costruzione nel suo complesso. Osservare le raccomandazioni del produttore delle pavimentazioni e le disposizioni dei relativi standard.

19-04-2023

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione