

Bona Craft Oil 2K

scheda tecnica prodotto

Prestazioni, versatilità e design: Bona Craft Oil 2K può essere utilizzato da solo come olio super performante ad asciugatura rapida, o essere combinato con laccature di diversi livelli di brillantezza e lasciare superfici praticamente esenti dalla manutenzione. La sua formula unica è composta da olio vegetale modificato e offre una protezione tenace resistente all'acqua e alle macchie, per pavimenti di ambienti residenziali o commerciali di media usura. Bona Craft Oil 2K è compatibile anche con la maggior parte delle varietà di legno, anche quelle impegnative come il ciliegio, il noce, il rovere affumicato e il faggio vaporizzato. Disponibile in sei colori (incluso Neutro) che possono essere utilizzati in combinazione con Bona Tones e Bona Mix Colours.

- Altissimo grado di saturazione
- Rapida essiccazione ma con tempi di apertura e lavorazione eccezionalmente lunghi
- Facilità di riparazione e sfumatura
- Bassissimo contenuto di solvente
- Sovraverniciabile con Traffic, Traffic HD e Traffic Natural

DATI TECNICI


Base del prodotto:	Oli vegetali modificati + indurente isocianato
Colori:	neutro, ghiaccio, invisibile, nebbia, sabbia, grigio chiaro, cenere, legno driftwood, grafite, argilla, provinciale e ombra
VOC:	Max 19g/litro (incluso indurente)
Rapporto di miscelazione Lavorazione	9 parti di olio (Componente A) a 1 parte di indurente (Componente B), 10% 6-8 ore
Tempo di asciugatura:	- Tra le applicazioni: 15-30 minuti* - Uso leggero: Neutro/8 ore* Colorato/12 ore* <i>*in condizioni interne normali, 23°C/50% R.H. Garantire un'adeguata ventilazione</i>
Strumenti di applicazione	Bona Oil Squeegee, rullo a pelo corto o spatola inox. Panno rosso o beige per la lucidatura.
Consumo totale:	ca. 30 m ² /litro a seconda del tipo di legno
Sicurezza	Componente A: non classificato, componente B: classificato, vedere la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.
Rischio incendio:	Non infiammabile, tuttavia sussiste il rischio di autocombustione. Panni, stracci e simili dovrebbero essere immersi in acqua o riposti in contenitori di metallo sigillati. Vedere la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.
Pulizia:	Pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Il materiale essiccato può essere rimosso sempre con acqua e sapone.
Durata:	2 anni dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto
Stoccaggio/trasporto:	La temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C o superare +25°C durante lo stoccaggio o il trasporto
Smaltimento:	I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali.
Sizes:	6 x 1,25 litri (1125 ml olio + 125 ml indurente)
Certificates:	GreenGuard per basse emissioni indoor EN 71-3 per l'applicazione su giocattoli per bambini DIBT; prodotto da costruzione sicuro BACCANO 51 130; R10; Basso potenziale di fuoriuscita

PREPARAZIONE


Assicurarsi che il pavimento sia acclimatato alla sua destinazione d'uso. La superficie deve essere levigata fino al legno nudo, asciutta e priva di polvere di carteggiatura, olio, cera o altri contaminanti. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente. Le condizioni ottimali di applicazione sono comprese tra 18-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria. Alte temperature e basse percentuali di umidità accorciano i tempi di asciugatura, basse temperature e alte percentuali di umidità le allungano.

La temperatura minima di utilizzo è di 16°C. Utilizzare guanti di gomma, occhiali protettivi e stivaletti usa e getta durante l'applicazione.


Finishing




Neutro




Frost




Invisibile



Misty




Sabbia




Grigio chiaro




Cenere




Driftwood




Grafite



Clay



Provincial



Umbra

Bona Craft Oil 2K

Scheda tecnica prodotti

Finishing



Si consiglia di utilizzare Bona Mix&Fill o Bona Mix&Fill Plus per riempire piccoli spazi vuoti prima dell'applicazione di Bona Craft Olio 2K. Su pavimenti che non possono essere riempiti è importante mantenere l'olio in superficie, ad esempio applicandone uno strato sottile utilizzando uno straccio avvolto al panno della lucidatrice. L'olio non deve penetrare liberamente nelle fessure aperte.

Precauzioni!

- La carteggiatura e le proprietà del legno influiscono sulla tonalità finale. Il colore dovrà essere valutato solo dopo l'ultima finitura. Macchie, differenze di tono, colorazione irregolare, ecc. non sono mancanze da attribuire al prodotto ma responsabilità dell'utente! Prestare attenzione alla levigatura. In caso di dubbio, fare un test, includendo sia la colorazione che la finitura, prima dell'uso.

Suggerimento: per una colorazione più intensa e uniforme, il legno può essere spruzzato con acqua prima dell'applicazione dell'olio. Carteggiare e pulire il pavimento. Applicare uno strato sottile di acqua sulla superficie con una spugna o rullo a pelo corto. Lasciare asciugare la superficie durante la notte prima di stendere l'olio.

IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE

1 - Calpestio moderato/elevato:

Bona Craft Oil 2K

2 – Pesante usura commerciale

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic / Traffic HD

3 – Usura moderata/alta

1x Bona Rich Tone (optional)

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Hardwax Oil

APPLICAZIONE

1. Utilizzando un martello, inserire un punteruolo o un cacciavite attraverso la parte superiore e inferiore del recipiente e lasciare che il contenuto scorra nella parte inferiore (min. 1 minuto). Rimuovere il recipiente superiore e mescolare accuratamente il contenuto.
2. Applicare e distribuire uno strato sottile di olio miscelato sul pavimento. Lavorare in sezioni su grandi superfici e sovrapporre bagnato su bagnato.
3. Lasciare che il legno assorba l'olio per 15-30 minuti e poi passare con una lucidatrice dotata di panno rosso o beige sulla pavimentazione.
4. Effettuare un'altra passata con più olio, se necessario, per garantire che le aree assorbenti siano sature.
5. Lasciare altri 15-30 minuti di esposizione all'olio prima di rimuovere quello in eccesso con dei panni di cotone montati sotto una lucidatrice.
6. Lucidare la superficie con un Bona Woolpad per una finitura impeccabile.
7. Lasciare asciugare la superficie almeno 8 ore* (olio colorato min 12h*) prima di riprendere il calpestamento. Garantire una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura.

ATTENZIONE: BONA CRAFT OIL 2K CONTIENE OLI ESSICCANTI. RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE. PANNI USATI, STRACCI E SIMILI DOVREBBERO ESSERE IMMERSI IN ACQUA O CONTENITORI METALLICI SIGILLATI.

**tempo di asciugatura a 23°C/50% RH, aspettarsi un tempo di asciugatura più lungo su varietà di legno esotiche, elevata umidità dell'aria e basse temperature. La stanza può essere normalmente arredata dopo 12-24 ore ma attendere ca. 1 settimana prima di coprire la superficie con tappeti. Lasciare asciugare 1-2 giorni prima di pulire con metodi di pulizia a umido.*

Bona[®]



MANUTENZIONE

Pulire regolarmente il pavimento utilizzando uno straccio asciutto e/o un'aspirapolvere. Se necessario, pulire con uno straccio umido aggiungendo Bona Soap all'acqua. Nota: Pulire sempre utilizzando il metodo più asciutto possibile. Per la manutenzione ordinaria della superficie adoperare Bona Care Oil.

La frequenza di questa operazione è determinata dal livello di usura e può variare da ogni 3 anni in un ambiente domestico a poche volte l'anno in un ambiente commerciale. Istruzioni dettagliate per la manutenzione sono disponibili su bona.biffignandi.it

SOVRAVERNICIATURA

Istruzioni per la laccatura

Per aumentare la resistenza totale all'usura del pavimento e diminuire la frequenza di manutenzione, soprattutto nelle aree in cui è previsto un forte logorio, si consiglia di ricoprire la superficie con due strati di qualsiasi vernice Bona Traffic/Traffic HD. Questa raccomandazione vale anche per superfici colorate in cui una protezione aggiuntiva con lacca aiuterà a preservare l'originale colorazione.

Nota: Bona Craft Oil 2K può essere combinato solo con la lacca a condizione che l'olio sia usato così com'è e non mescolato con Mixcolour o Bona Tones.

1. Applicare una sola mano di Bona Craft Oil 2K sul pavimento secondo l'applicazione standard. Su tipi di legno poroso o molto assorbente è consigliabile una seconda mano. Rimuovere tutto il materiale in eccesso con dei panni.
2. Lasciare asciugare minimo 8 ore (min 12 ore per olio colorato). Potrebbe essere necessario un tempo di asciugatura più lungo su varietà di legno esotiche e/o in condizioni climatiche sfavorevoli. Per assicurarsi che la superficie sia asciutta, strofinarla con un panno di cotone o carta. Se il panno raccoglie molti pigmenti, significa che la superficie non si è seccata. Procedere con i seguenti passaggi solo quando sarà completamente asciutta.
3. Lucidare la superficie con un panno rosso e aspirare il pavimento.
4. Miscelare Bona Traffic/Traffic HD con l'indurente e applicare 2 strati utilizzando un rullo. Si consiglia di effettuare una leggera abrasione intermedia tra gli strati di vernice per rimuovere un eventuale sollevamento della grana. Utilizzare solo Bona Scrad Pad per questo scopo.
5. Il pavimento deve essere sottoposto a camminamento leggero solo per le prime 72 ore. Aspettare almeno una settimana prima di coprirlo con tappeti o altri rivestimenti.

Istruzioni per olio a cera dura

1. Applicare una sola mano di Bona Craft Oil 2K sul pavimento secondo l'applicazione standard. Su tipi di legno poroso o molto assorbente è consigliabile una seconda mano. Rimuovere tutto il materiale in eccesso con dei panni.
2. Lasciare asciugare minimo 8 ore (min 12 ore per olio colorato). Potrebbe essere necessario un tempo di asciugatura più lungo su varietà di legno esotiche e/o in condizioni climatiche sfavorevoli.
3. Per assicurarsi che la superficie sia asciutta, strofinarla con un panno di cotone o carta. Se il panno raccoglie molti pigmenti, significa che la superficie non si è seccata. Procedere con i seguenti passaggi solo quando sarà completamente asciutta.
4. Lucidare la superficie con un panno rosso e aspirare il pavimento.
5. Applicare 2 mani di Bona Hardwax Oil. Si consiglia di effettuare una leggera abrasione intermedia tra gli strati di olio a cera dura per un'eccellente finitura.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare ed assistere l'utilizzatore si basano su esperienze precedenti e test approfonditi, ma non hanno la pretesa di essere complete. A causa dell'ampia gamma dei possibili impieghi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non esoneriamo i consumatori dalla necessità di effettuare prove o di chiedere consiglio tecnico a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo per i suoi prodotti e non la costruzione nel suo complesso. Osservare le raccomandazioni del produttore delle pavimentazioni e le disposizioni dei relativi standard.