

Bona Domo

Rivestimento monocomponente a base d'acqua

La soluzione facile per i pavimenti domestici



Bona Domo racchiude tutte le proprietà essenziali per il trattamento e la protezione dei pavimenti in legno domestici in modo facile e veloce. Bona Domo può essere utilizzato dall'inizio alla fine sia come base che come finitura eccellendo nella semplicità d'uso. In formula chiara e non ingiallente.

- Buona struttura e lucentezza
- Tollerante / di semplice applicazione
- Facile da abradere
- Non ingiallente

Bona Domo

Rivestimento monocomponente a base d'acqua

La soluzione facile per i pavimenti domestici.

DATI TECNICI

Tipo di prodotto:	Miscela monocomponente di poliuretano acrilato a base d'acqua
Contenuto di solidi:	ca. 28%
Lucentezza (a 60°):	Silkmatt 40%, Matt 18% (su vetro)
Diluizione:	Se necessario, diluire con Bona Retarder al 4% per un tempo di apertura più lungo.
Tempo di asciugatura:	Seconda mano: 1-2 ore* Uso leggero: 8 ore* Copertura possibile: 7 giorni* *in condizioni climatiche normali, 20°C/60% R.H.
Strumenti di applicazione:	Rullo Bona o pennello.
Dosaggio:	8-10 m ² /litro (100-120g/m ²) per mano
Sicurezza:	Unclassified
Pulizia:	Pulire gli attrezzi da residui di materiale con Bona Hands&Tools Cleaner.
Durata:	Un anno dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto.
Stoccaggio/trasporto:	La temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C o superare +30°C durante lo stoccaggio o il trasporto
Smaltimento:	I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali.
Confezioni:	3 x 5 litri

Ulteriori informazioni sono riportate nell'apposita scheda di sicurezza

PREPARAZIONE

Assicurarsi che il pavimento sia acclimatato alla sua destinazione d'uso. La superficie deve essere levigata fino al legno nudo, asciutta e priva di polvere di carteggiatura, olio, cera o altri contaminanti.

Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente. Le condizioni ottimali di applicazione sono comprese tra 18-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria. Alte temperature e basse percentuali di umidità accorciano i tempi di asciugatura, basse temperature e alte percentuali di umidità le allungano.

La temperatura minima di utilizzo è di 13°C.

Bona Domo

Rivestimento monocomponente a base d'acqua

La soluzione facile per i pavimenti domestici.

TRATTAMENTO

Protocollo Standard

- 1 x Bona Primer
Levigatura leggera grana 150
- 2 x Bona Domo

In alternativa

- 1 x Bona Domo^{1&2}
Levigatura leggera grana 150
- 2 x Bona Domo (o qualsiasi altra vernice di finitura Bona all'acqua)

Note:

¹ Per pavimenti con rischio di incollaggio laterale, ad es. pavimenti con venature di testa, pavimenti in listoni di legno tenero e pavimenti in legno duro con riscaldamento a pavimento, si consiglia di utilizzare Bona Classic UX prima dell'applicazione di Bona Domo, e di adottare misure per stabilizzare il clima.

² Su varietà di legno esotico, utilizzare sempre prima un primer per evitare una possibile reazione con i sali naturali del legno, consigliamo Bona Prime Intense, oppure di passare al ciclo Bona Craft Oil 2k + Traffic HD;

Nota bene: Si sconsiglia di applicare più di due mani complete di primer e/o vernice al giorno per non rischiare un eccessivo rigonfiamento del legno. Garantire una buona ventilazione durante l'asciugatura. Condizioni di asciugatura inadeguate possono ridurre le prestazioni e l'adesione del prodotto.

APPLICAZIONE

- 1) Agitare bene per un minuto.
- 2) Applicare utilizzando un rullo Bona microfibra pelo lungo 11mm, consumo in prima mano 120gr/mq consumo per le seguenti applicazioni 100g/m² di media). Mantenere sempre un "bordo bagnato" per evitare sovrapposizioni.
- 3) Lasciare asciugare bene prima di applicare ulteriori strati. Garantire una ventilazione adeguata.
- 4) Se necessario, eseguire una carteggiatura intermedia utilizzando Bona Scrad System grana P150 (o più fine) e rimuovere la polvere prima di applicare lo strato finale di vernice. Nota: se il precedente strato di vernice/primer è stato lasciato asciugare per più di 24 ore, è sempre necessaria una carteggiatura intermedia.

Dopo otto ore può essere ripreso un leggero calpestio ma la superficie rimane sensibile ai graffi fino a quando non è completamente indurita. L'asciugatura completa si ottiene dopo circa sette giorni. Non coprire o bagnare la superficie fino a quando non è completamente solidificata.

MANUTENZIONE

La pulizia con i prodotti giusti è facile. Quando scegli i prodotti per la pulizia e manutenzione Bona, puoi rilassarti sapendo di aver fatto la miglior scelta possibile per aiutarti a prenderti cura del tuo pavimento.

Le istruzioni di manutenzione sono disponibili nella pagina dell'articolo Bona Domo su bona.biffignandi.it.
Stampare una copia e consegnala ai clienti.

19-04-2023

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione

Bona Domo

Rivestimento monocomponente a base d'acqua

La soluzione facile per i pavimenti domestici

IMPORTANTE!

- I materiali plastificanti presenti in tappeti, gambe di mobili, rotelle e adesivi utilizzati per il fissaggio possono causare indebolimento e scolorimento. L'esposizione a tinture per capelli o pneumatici in gomma di auto, biciclette e passeggini può portare a uno scolorimento permanente e irreversibile della superficie. Utilizzare una protezione o evitare completamente il contatto.
- Le fuoriuscite devono essere rimosse tempestivamente. La dispersione può causare macchie cosmetiche o danneggiare la superficie. Si prega di notare che mentre le vernici Bona sono progettate per fornire una superficie isolante resistente all'usura, all'abrasione e al versamento, ecc., nessun sistema di finitura applicato sulla superficie può prevenire danni fisici al legno o "indurire" il pavimento. Scanalature e graffi possono essere causati da mobili, oggetti caduti, artigli di cani, ecc. e dovrebbero essere prese misure per ridurre la possibilità che ciò accada.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare ed assistere l'utilizzatore si basano su esperienze precedenti e test approfonditi, ma non hanno la pretesa di essere complete. A causa dell'ampia gamma dei possibili impieghi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non esoneriamo i consumatori dalla necessità di effettuare prove o di chiedere consiglio tecnico a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo per i suoi prodotti e non la costruzione nel suo complesso. Osservare le raccomandazioni del produttore delle pavimentazioni e le disposizioni dei relativi standard.

19-04-2023

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione