

Bona Hardwax Oil

Scheda tecnica

OlioCera naturale, modificato per una protezione superiore dei pavimenti in legno. Dona l'aspetto caldo di un pavimento trattato ad olio creando uno strato resistente, idrorepellente, antimacchia e di facile manutenzione. Composizione unica formulata senza sostanze problematiche come cobalto e chetossime.

Semplice da adoperare, essendo applicabile con rullo pelo corto, pennello e spatola. Lascia una superficie traspirante che riduce il rischio di incollaggio laterale. Particolarmente indicato per superfici con riscaldamento a pavimento.

Si abbina perfettamente a Bona Craft Oil per colorare e modificare il design dei pavimenti in legno.

- Consistente non accumula lo sporco
- Eccellente resistenza all'acqua
- Colore caldo e aspetto naturale
- Privo di cobalto e chetossime (2-butanossima, butossima, MEKO)

Dati tecnici

Base:	Olio indurente modificato e cera Extra
Lucentezza:	Matt (3), Matt (10), Silk matt (20)
Diluizione:	Non diluire
Tempo di asciugatura:	Prima della carteggiatura/riverniciatura: 6-8 ore* - Uso leggero: minimo 18 ore*
Strumenti di applicazione:	<i>*in condizioni climatiche normali e ventilate, 20°C/60% U.R.</i> Strumenti di applicazione: Rullo Bona microfibra 5mm pelo corto, spatola o pennello di buona qualità con setole fini e compatte
Applicazione:	20-25 m ² per litro e mano
Pulizia:	Pulire gli attrezzi con acqueragia. Il materiale essiccato può essere rimosso con acetone.
Sicurezza:	Non classificato pericoloso. Vedere la scheda di sicurezza per ulteriori informazioni
Rischio d'incendio:	Contiene oli essiccanti. Rischio di autocombustione. Panni, stracci e simili devono essere riposti in acqua o in contenitori metallici sigillati.
Durata:	3 anni dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto
Stoccaggio/trasporto:	Conservare tra +5°C e +25°C in luogo fresco e ben ventilato, lontano da materiali incompatibili e fonti di accensione.
Smaltimento:	I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali.
Confezioni:	6 x 1 litri (ordinabile) 2 x 2,5 litri (168 scatole per pallet) (pronto a magazzino) 1 x 10 litri (42 scatole per pallet) (ordinabile)

Preparazione

Assicurarsi che il pavimento sia acclimatato alla sua destinazione d'uso, asciutto e privo di polvere di carteggiatura, olio, cera o altri contaminanti.

Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente e agitare accuratamente il contenitore prima dell'uso (ed occasionalmente durante l'utilizzo). Le condizioni ottimali di applicazione sono comprese tra 20-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria. Alte temperature e basse percentuali di umidità accorciano i tempi di asciugatura, basse temperature e alte percentuali di umidità le allungano. **La temperatura minima di utilizzo è di 13°C.**

Garantire sempre una buona ventilazione sia durante l'applicazione che nel tempo di asciugatura/indurimento.

Finitura



Bona Hardwax Oil

Scheda tecnica

Finitura



ATTENZIONE!

L'olio a cera dura può presentare problemi di indurimento su varietà di legno esotico come ipê, wenge, merbau ecc. Per migliorare le condizioni di stagionatura di questi tipi di legni e similari, si consiglia di applicare prima una mano di Bona Craft Oil 2K che prepara la base e ottimizza il processo di essiccazione dle Bona Hardwax oil.

Trattamento

Alternativa #1

2x/3x Bona Hard Wax Oil

Alternativa #2

1x Bona Craft Oil / Craft Oil 2K
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa #3

1x Bona Tone (Rich or Nordic)
1x Bona Craft Oil 2K
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa #4

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hard Wax Oil

Importante!

- **Lasciare asciugare completamente ogni applicazione prima di continuare con il successivo strato.**
- Nelle aree ad alto calpestamento considerare di terminare con due strati di Bona Hard Wax Oil per una maggiore protezione contro l'usura.

Applicazione base

Per la levigatura finale del legno si consiglia un disco abrasivo Bona (Quattro o Multidisc) o Screen grana 120

1. Applicare uno strato molto sottile ed uniforme su tutto il pavimento evitando accumuli di prodotto. Seguire la direzione della venatura ove possibile.
2. Lasciare asciugare per almeno 6-8 ore. Garantire una ventilazione adeguata.
3. Abradere la superficie con un Bona Scrad Pad (senza alette) o Bona Diamond Abrasivi grana 240.
4. Rimuovere la polvere e distribuire un altro strato sottile sul pavimento allo stesso modo del primo.
5. Non calpestare il pavimento prima che abbia avuto almeno 18 ore di asciugatura. È preferibile lasciarlo più a lungo, quando possibile.

Manutenzione

1. Pulire la superficie con Bona Cleaner. Sui pavimenti molto sporchi si consiglia di utilizzare Bona PowerScrubber con Bona Deep Clean Solution. Lo sporco rimanente che rimarrà intrappolato nel rivestimento potrebbe interferire con la successiva applicazione di Hard Wax Oil.
2. Effettuare una levigatura superficiale con gli abrasivi Bona's Diamonds, grana 240 o Bona Scrad Pad con alette, grana 150.
3. Rimuovere la polvere di carteggiatura
4. Applicare uno strato molto sottile ed uniforme su tutto il pavimento evitando accumuli di prodotto. Seguire la direzione della venatura ove possibile
5. Lasciare asciugare durante la notte (almeno 12 ore)

Bona[®]

Bona Hardwax Oil

Scheda tecnica

Finitura



Cura del pavimento

Pulire regolarmente il pavimento utilizzando uno straccio asciutto e/o un'aspirapolvere. Quando necessario pulire con una scopa umida e aggiungere Bona Cleaner all'acqua. Se si necessita di un ritocco, si consiglia di stendere una mano di Bona Wax Oil Refresher. Per una manutenzione più completa ed una maggiore protezione si consiglia un'applicazione di mantenimento con un'altra mano di Hard Wax Oil come descritto sopra

Sono disponibili informazioni più dettagliate su bona.biffignandi.it e dai rivenditori locali Bona.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare ed assistere l'utilizzatore si basano su esperienze precedenti e test approfonditi, ma non hanno la pretesa di essere complete. A causa dell'ampia gamma dei possibili impieghi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non esoneriamo i consumatori dalla necessità di effettuare prove o di chiedere consiglio tecnico a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo per i suoi prodotti e non la costruzione nel suo complesso. Osservare le raccomandazioni del produttore delle pavimentazioni e le disposizioni dei relativi standard.