



Bona Mix&Fill Plus

STUCCO RIEMPITIVO A BASE DI ACQUA



Bona Mix&Fill Plus è uno stucco a base acqua con un contenuto solido eccezionalmente elevato per il riempimento rapido ed efficace di fughe e cavità nei pavimenti in legno. Nella maggior parte dei casi per sigillare le fughe di un pavimento in parquet appena posato è necessaria una sola applicazione. Bona Mix&Fill Plus è consigliato per specie legnose di colore da chiaro a medio come rovere, faggio, pino, acero e simili*. Adatto per fughe fino a 3 mm di larghezza.

- Eccezionale capacità di riempimento
- Asciugatura veloce
- A base acquosa ma anticorrosivo (senza macchie di ruggine)
- Contenuto di solventi molto basso

*per le specie legnose scure si consiglia invece di utilizzare il normale Mix&Fill.



Bona Mix & Fill Plus

STUCCO RIEMPITIVO A BASE DI ACQUA

DATI TECNICI

Composizione: dispersione di acrilato

Contenuto solido ca. 38%

Miscelazione: 10-15% polvere di legno e 85-90% Bona Mix & Fill Plus.

Tempo di

asciugatura: - tra le applicazioni: 15 - 30 minuti

- per la levigatura: 30 - 60 minuti

- per la verniciatura o il trattamento con olio 1 - 2 ore

Questi tempi si riferiscono a fughe lievi su pavimenti appena installati a 20°C/60% di umidità relativa della stanza. Più ampia e profonda è la fuga, più lungo sarà il tempo di asciugatura. Fessure più larghi di 2 mm devono essere asciugate durante la notte.

Strumenti di applicazione: spatola in acciaio inox

Resa: 8-12 m²/litro a seconda delle dimensioni e della quantità delle fughe.

Sicurezza: Non classificato pericoloso secondo la normativa

Pulizia: pulire gli strumenti dai materiali residui con acqua. Il materiale essiccato può essere rimosso meccanicamente o strofinando con acqua.

Validità: 1 anno dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto.

Stoccaggio/trasporto: La temperatura non deve scendere sotto +5°C o superare +30°C durante lo stoccaggio o il trasporto.

Smaltimento: I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali.

Confezione: 3 x 5 litri.

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate nell'apposita Scheda di Sicurezza.

PREPARAZIONE

Assicurarsi che il pavimento sia acclimatato all'ambiente di utilizzo finale, asciutto e privo di cera, sporco e altre contaminazioni.

Levigare il pavimento fino al legno grezzo con abrasivi di grana 60-80 (prima di effettuare la levigatura finale). La temperatura dell'ambiente e del prodotto non deve scendere sotto i +13°C durante l'applicazione e l'essiccazione. Le condizioni ottimali di lavorazione sono comprese tra 18-22°C e 40-60% di umidità relativa. Le alte temperature e la bassa umidità riducono il tempo di asciugatura, mentre le basse temperature e l'elevata umidità aumentano il tempo di asciugatura.

APPLICATION

1. Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
2. Mescolare il prodotto in un contenitore con polvere di legno fine e pulita fino ad ottenere una consistenza omogenea. Attendere 5 minuti, dopo di che, se necessario, aggiungere prodotto sino ad ottenere una miscela cremosa.
3. Applicare l'impasto su tutto il pavimento utilizzando una spatola inox e ripetere l'operazione se necessario.
4. Quando la superficie è asciutta, carteggiare tutto il Mix&Fill Plus in eccesso con abrasivi di grana 100-120.
5. Trattare il pavimento con qualsiasi sistema di rivestimento Bona secondo le rispettive istruzioni.

IMPORTANTE

Le fughe vuote all'interno delle tavole o dei pavimenti con venature di testa normalmente non vengono riempiti. Lo stucco secco potrebbe staccarsi parzialmente quando si verifica il ritiro/l'espansione.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare e assistere l'applicatore si basano su esperienze precedenti e test approfonditi, ma non hanno alcuna pretesa di essere completi. A causa dell'ampia gamma di possibili usi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non esentiamo gli utenti dalla necessità di effettuare prove proprie o di chiedere consiglio tecnico a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo i propri prodotti e non il lavoro nel suo insieme. Rispettare le raccomandazioni del produttore del pavimento e le disposizioni delle norme pertinenti.