



Bona Mix Colour

Pasta pigmentata concentrata

Per ogni adattamento



Pasta pigmentata concentrata per rivestimenti idrosolubili. Particolarmente adatta per ritoccare il colore di Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone ma può anche essere aggiunta in piccole quantità alle laccature Bona Traffic/Traffic HD o Novia per dare una leggera sfumatura al pavimento. Può essere unita persino a Mix&Fill Plus per ottimizzare il colore delle fughe durante il riempimento.

- Alta concentrazione
- Si scioglie facilmente nel sistema a base d'acqua



Bona Mix Colour

Pasta pigmentata concentrata

Per ogni adattamento

SCHEMA TECNICA

Contenuto: Colori:	pasta pigmentata concentrata
Consumo:	Nero, Grigio, Bianco, Mogano e Noce
Sicurezza:	massimo 250 ml per un flacone da 5 litri (5%)
Rischio di incendio:	Non classificato pericoloso
Pulizia:	No, vedere la scheda di sicurezza per ulteriori informazioni. pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Il materiale essiccato può essere rimosso sempre con acqua e sapone
Durata:	5 anni, dalla data di produzione, in confezione originale non aperta
Stoccaggio/trasporto:	La temperatura non deve scendere sotto i +5°C o superare +25°C durante lo stoccaggio e il trasporto
Smaltimento:	I rifiuti ed i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità alle normative locali.
Confezioni:	Flacone da 250 ml

Ulteriori informazioni sono riportate nell'apposita scheda di sicurezza

Applicazione

In aggiunta a Bona Nordic Tone o Bona Rich Tone:

1. Agitare il flacone di pigmento e aggiungere a Bona Nordic o Rich Tone, max 5%.
2. Agitare bene la miscela

Nota: dopo la colorazione, la superficie deve essere sigillata con olio, oppure olio a cera dura.

Seguire le istruzioni di Bona Nordic Tone o Bona Rich Tone per l'applicazione.

In aggiunta a Bona Traffic / Traffic HD / Traffic HD Raw / Novia:

1. Agitare la bottiglia di pigmento e aggiungere la quantità desiderata alla vernice. Per una tinta chiara, la dose è tipicamente tra lo 0,05% e lo 0,2%. Non eccedere più del 5% di pigmento in pasta nella lacca. Se si miscolano più bottiglie, mescolare l'intera quantità in un grande contenitore o utilizzare una bilancia di precisione per il dosaggio.
2. Agitare bene la miscela.

Stendere della vernice colorata è impegnativo. Lavorando con basse concentrazioni di pigmento e costruendo invece l'intensità del colore desiderato con più mani è vantaggioso in termini di uniformità rispetto a tentare di ottenere una tonalità decisa in una sola passata. Segni o colorazione non omogenea a causa di irregolarità di applicazione o dosaggio inappropriato non sono accettati come reclamo sul prodotto.

continua sulla prossima pagina



Bona Mix Colour

Concentrated pigment paste

For individual adaption

In aggiunta a Bona Mix&Fill Plus

1. Miscelare Bona Mix&Fill Plus con polvere di legno seguendo istruzioni separate.
2. Aggiungere lentamente e con cura Mix Color fino ad ottenere la colorazione desiderata. Bisogna considerare che il colore dello stucco non sarà lo stesso quando si sarà asciugato. Applicarne uno strato sottile su un pezzo di cartone o simile e valutare il colore una volta asciutto prima di utilizzarlo sul pavimento.