



Bona Natural Primer

PRIMER A BASE D'ACQUA

Mantiene l'aspetto del legno grezzo



Bona Natural Primer è un primer leggermente pigmentato bianco a base d'acqua per pavimenti in legno non trattato progettato per conferire un aspetto di legno grezzo. Può essere steso con una o 2 passate per ottenere il look desiderato. Formulazione semplice progettata per una facile applicazione a rullo.

Per migliorarne l'aspetto non trattato, utilizzare Bona Natural Primer con Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matt o Bona Mega ONE Extra Matt.

- Effetto legno chiaro no trattato
- Facile applicazione con il rullo
- Certificato GreenGuard per basse emissioni indoor

2023-04-21

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione



Bona Natural Primer

Primer a base d'acqua

Mantiene l'aspetto del legno grezzo

DATI TECNICI

Tipo di laccatura:	Primer a base d'acqua colorato monocomponente poliuretano/acrilato
Contenuto Solido:	30%
Diluizione:	Non diluire. Per una migliore stabilità del colore a lungo termine, è possibile aggiungere Bona Blocker (Vedere scheda tecnica separata).
Tempo di asciugatura:	2-3 ore (20°C/60% U.R.)
Strumenti di applicazione:	Rullo Bona (microfibra/pile) o applicatore a testa girevole
Dosaggio:	10-12 m ² /lit (≈83-100g/m ²) per mano
Sicurezza:	Non classificato
Pulizia:	Pulire gli attrezzi da residui di materiale con un po'd'acqua. Il materiale essiccato può essere rimosso con acetone
Durata	Un anno dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto
Stoccaggio/trasporto	La temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C o superare +30°C durante trasporto e stoccaggio
Smaltimento:	I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali.
Confezioni:	Tanica da 5 litri, 3 taniche per scatola
Certificazioni:	GreenGuard

Ulteriori informazioni sono riportate nell'apposita scheda di sicurezza

PREPARAZIONE

Assicurarsi che il pavimento sia acclimatato alla sua destinazione d'uso. La superficie deve essere levigata fino al legno nudo, asciutta e priva di polvere di carteggiatura, olio, cera o altri contaminanti. Per la levigatura finale utilizzare un abrasivo grana 120 con Bona Quattro Disc o attrezzatura simile.

Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente. Le condizioni ottimali di applicazione sono comprese tra 18-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria. Alte temperature e basse percentuali di umidità accorciano i tempi di asciugatura, basse temperature e alte percentuali di umidità le allungano.

La temperatura minima di utilizzo è di 13°C.

Si consiglia vivamente di preparare un campione delle specifiche previste per valutarne il colore e l'aspetto generale.

TRATTAMENTO

Bona Natural può essere utilizzato sulla maggior parte delle tipologie di legno, ma è più adatto per l'uso su pavimenti più chiari in legno "biondo" per esaltare ed enfatizzare ulteriormente la colorazione naturale della specie. Se l'acido tannico o altre sostanze che si trovano in natura sono presenti (come ad esempio nella quercia bianca), alterazioni come il sanguinamento del tannino possono influenzare il colore ottenuto sia a breve che a lungo termine. Per migliorare la stabilità del colore a lungo termine, può essere aggiunto Bona Blocker, ma ciò non impedisce completamente al legno stesso di cambiare colore, a causa degli effetti del rilascio di tannino, raggi UV, ecc o da influenzare il sistema di finitura.

2023-04-21

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione



Bona Natural Primer

PRIMER A BASE D'ACQUA

Mantiene l'aspetto del legno grezzo the new revolutionary titanium technology.

Trattamento standard:

Opzione #1: 2x Bona Natural + 1x Bona Lacquer

Opzione #2: 1x Bona Natural + 2x Bona Lacquer

Per un aspetto migliore usa Bona Natural con Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matt o Bona Mega ONE Extra Opaco. Bona Mega e Bona Mega Natural non sono raccomandati in aggiunta a Bona Natural se stai cercando di ottenere un look realmente bianco

Nota:

- Si sconsiglia di applicare più di due mani complete di primer e/o vernice al giorno per non rischiare un eccessivo rigonfiamento del legno.
- Bona Natural deve essere utilizzato direttamente su legno grezzo. Non deve essere adoperato in combinazione con oli o coloranti, o per ricoprire altre finiture.

APPLICAZIONE

1. Agitare bene il contenitore prima dell'uso ed inserire l'apposito filtro. Prima dell'utilizzo Bona Natural
2. deve essere filtrato attraverso un fine filtro esterno in modo da ridurre al minimo il rischio che grumi/particelle si attacchino al pavimento. Versare la finitura in un contenitore pulito e asciutto.
3. Applicare Bona Natural in modo uniforme, finendo con la grana, utilizzando un rullo Bona (microfibra/pile) o un applicatore a testa girevole a ca. 10-12 m²/lit ed evitare accumuli di prodotto.
4. Lasciare asciugare circa 2-3 ore.
5. Se si applicano due mani di Bona Natural, si consiglia di carteggiare tra le 2 passate. Se si applica una sola mano di Bona Natural, carteggiare dopo il primo strato di finitura. Abradere delicatamente utilizzando il sistema Bona Scrad e Wing a grana 150 o più fine. Sono ideali anche gli abrasivi Diamonds grana 120.
6. Rimuovere la polvere e completare il trattamento secondo il trattamento descritto sopra.

IMPORTANTE

Bona Natural non deve mai essere utilizzato come trattamento finale per i pavimenti in legno.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare ed assistere l'utilizzatore si basano su esperienze precedenti e test approfonditi, ma non hanno la pretesa di essere complete. A causa dell'ampia gamma dei possibili impieghi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non esoneriamo i consumatori dalla necessità di effettuare prove o di chiedere consiglio tecnico a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo per i suoi prodotti e non la costruzione nel suo complesso. Osservare le raccomandazioni del produttore delle pavimentazioni e le disposizioni dei relativi standard.

2023-04-21

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione