



Bona SuperSport HD

RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Grandi superfici di ambienti sportivi



Rivestimento bicomponente per pavimenti in legno a base d'acqua formulato appositamente per uso professionale su pavimenti sportivi in legno. Crea una finitura poliuretanicamente resistente e ad alto spessore per superfici sportive indoor conforme alla norma europea. In formula chiara e non ingiallente.

- Eccezionale resistenza all'usura e ai graffi
- Facile per quanto riguarda la manutenzione
- Raccomandato dalla FIBA per il massimo livello di competizione internazionale, compresi i giochi olimpici.

19-04-2023

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione



Bona SuperSport HD

RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Grandi superfici di ambienti sportivi

Tipo di prodotto:	Vernice poliuretanica bicomponente a base d'acqua
Contenuto di solidi:	32%
Lucentezza (a 60°):	Gloss: 85% Matt: 20% (su vetro)
Rapporto di miscelazione:	1 parte di indurente per 1 litro di SuperSport HD o 0,4 L di indurente per 4,6 L di SuperSport HD (≈8 vol%)
Tempo di lavorazione:	Max. tre ore a 20°C (tempistiche minori con clima più caldo)
Diluizione:	Se necessario, diluire con Bona Retarder al 4% per un tempo di apertura più lungo (vedere la scheda tecnica separata)
Tempo di asciugatura:	Seconda passata: 2-3 ore* Usò leggero: 8 ore* Possibilità di copertura: 3 giorni* (vedi nota aggiuntiva sotto Applicazione) *in condizioni climatiche normali, 20°C/60% U.R.
Strumenti di applicazione:	Rullo Bona o applicatore a testa girevole.
Dosaggio:	8-10 m ² /litro (100-120 g/m ²) per mano
Sicurezza:	Rivestimento: non classificato pericoloso
Pulizia:	Indurente: Classificato (vedere scheda di sicurezza) Pulire gli attrezzi da residui di materiale con un po'd'acqua. Il materiale essiccato può essere rimosso con acetone.
Durata:	Laccatura: 1 anno dalla data di produzione in confezione originale non aperta. Indurente: 18 mesi dalla data di produzione in confezione originale non aperta
Stoccaggio/trasporto:	La temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C o superare +30°C durante lo stoccaggio o il trasporto
Smaltimento:	I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali.
Confezioni:	3 x 5 litri incl. hardener (0,41 lit)
Certificazioni:	EMICODE; EC1 – Bassissime emissioni indoor GreenGuard Gold EN 14904:2006 Certificato FIBA.

Ulteriori informazioni sono riportate nell'apposita scheda di sicurezza

19-04-2023

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione



Bona SuperSport HD

RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Grandi superfici di ambienti sportivi

PREPARAZIONE

Assicurarsi che la superficie sia pronta per la lavorazione, ben levigata, asciutta e priva di polvere di carteggiatura, olio, cera o altri contaminanti.

Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente, aggiungere l'indurente, inserire il filtro e agitare accuratamente prima dell'uso. Le condizioni ottimali di applicazione sono comprese tra 18-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria. Alte temperature e basse percentuali di umidità accorciano i tempi di asciugatura, basse temperature e alte percentuali di umidità le allungano. **La temperatura minima di utilizzo è di 13°C.**

Preparazione per pavimenti precedentemente laccati

Bona SuperSport HD può essere utilizzato per rivestire pavimenti prefiniti e precedentemente verniciati, ma è necessario testare prima dell'uso, per assicurarsi di garantire un'adesione soddisfacente! Per la riverniciatura, seguire le istruzioni fornite separatamente

TRATTAMENTO - (alternative)

Legno non trattato:

- 1 x Bona SuperSport Primer
- 1 x Bona SuperSport HD
- Levigatura leggera 150
- 1-2 x Bona Pure Colour (per zone, aree)
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport HD

Superfici in legno predefinite

- Pulizia e carteggiatura superficiale
- 1-2 x Bona Pure Colour (per zone, aree)
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport HD

Nota: Si sconsiglia di applicare più di due mani complete di primer e/o vernice al giorno per non rischiare un eccessivo rigonfiamento del legno. Garantire una buona ventilazione durante l'asciugatura. Condizioni di asciugatura inadeguate possono ridurre le prestazioni e l'adesione del prodotto.

I plastificanti degli adesivi a base di gomma su alcuni tipi di nastro per la marcatura delle linee possono ammorbidire e danneggiare le vernici poliuretatiche. I nastri utilizzati dovrebbero avere una "bassa adesività" e rimanere in posizione il più breve tempo possibile.

APPLICAZIONE

- 1) Agitare la tanica di vernice e aggiungere l'8% di Bona SuperSport HD Hardener. Procedere immediatamente ad agitare a fondo la miscela per un minuto. Utilizzare la miscela entro 3 ore.
- 2) Applicare utilizzando un rullo Bona a 8-10 m²/litro (100-120 g/m²). Rullare alternativamente trasversalmente e seguendo la venatura del legno evitando accumuli di prodotto. Mantenere sempre un "bordo bagnato" per evitare sovrapposizioni.
- 3) Lasciare asciugare bene prima di applicare ulteriori strati. Garantire una ventilazione adeguata. Prevedere un tempo di asciugatura leggermente più lungo per ogni strato applicato. Se necessario, eseguire una carteggiatura intermedia utilizzando pad TNT (viola) abbinato a poligono abrasivo grana 150/220 e rimuovere la polvere prima di applicare lo strato finale di vernice.

Nota: se tra l'applicazione di una mano e l'altra di prodotto passano più di 24 ore, è sempre necessario eseguire una carteggiatura intermedia. Per la vernice, il limite è di 12 ore.



Bona SuperSport HD

RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Grandi superfici di ambienti sportivi

Il processo di indurimento richiede circa tre giorni (90% in 24 ore, 100% dopo 72 ore). Non coprire la superficie fino a quando il pavimento non è completamente indurito. Può essere utilizzato dopo 24 ore, ma rimane sensibile a sfregamento o graffi fino a completo indurimento. Durante la prima settimana, nessuna pulizia a umido, solo a secco.

RIVERNICIATURA

Il pavimento dovrebbe essere riverniciato periodicamente con mani aggiuntive di Bona SuperSport HD per mantenere una superficie sicura, resistente allo scivolamento, ad alte prestazioni e per evitare che debba essere levigato nuovamente fino alla superficie grezza.

Istruzioni dettagliate sono disponibili sulla pagina del prodotto Bona SuperSport HD all'indirizzo www.bona.biffignandi.it

MANUTENZIONE

La pulizia con i prodotti giusti è facile. Quando scegli i prodotti per la pulizia e manutenzione Bona, puoi rilassarti sapendo di aver fatto la miglior scelta possibile per prenderti cura del tuo pavimento.

IMPORTANTE!

- I materiali plastificanti presenti in tappeti, gambe di mobili, rotelle e adesivi utilizzati per il fissaggio possono causare indebolimento e scolorimento. L'esposizione a tinture per capelli o pneumatici in gomma di auto, biciclette e passeggini può portare a uno scolorimento permanente e irreversibile della superficie. Utilizzare una protezione o evitare completamente il contatto.
- Le fuoriuscite devono essere rimosse tempestivamente. La dispersione può causare macchie o danneggiare la superficie. Si prega di notare che mentre le lacche Bona sono progettate per fornire una superficie isolante resistente all'usura, all'abrasione e al versamento, ecc., nessun sistema di finitura applicato sulla superficie può prevenire danni fisici al legno o "indurire" il pavimento. Scanalature e graffi possono essere causati da mobili, oggetti caduti, artigli di cani, ecc. e dovrebbero essere prese misure per ridurre la possibilità che ciò accada.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare ed assistere l'utilizzatore si basano su esperienze precedenti e test approfonditi, ma non hanno la pretesa di essere complete. A causa dell'ampia gamma dei possibili impieghi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non esoneriamo i consumatori dalla necessità di effettuare prove o di chiedere consiglio tecnico a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo per i suoi prodotti e non la costruzione nel suo complesso. Osservare le raccomandazioni del produttore delle pavimentazioni e le disposizioni dei relativi standard.

19-04-2023

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, per favore controlla su bona.biffignandi.it per assicurarti di avere l'ultima versione