

Bona Decking Oil

6KHGD WHFQFBURGRWWR

LQWMD



APPLICAZIONE

Aprire e mescolare bene il contenuto della latta.

1. Applicare 1 mano di olio in modo uniforme utilizzando un pennello largo o altro applicatore idoneo, su una porzione di superficie pari a ca. 50 mq, a questo punto massaggiare con la monospazzola e tampone rosso per uniformare la superficie, se è necessario e il legno lo richiede, aggiungere Decking Oil poco alla volta fino a raggiungere la saturazione del poro del legno. Mentre se per la superficie la quantità applicata in prima mano a pennello è sufficiente, limitarsi a massaggiarla con il tampone rosso fino ad ottenimento di una superficie uniforme e senza eccessi. Se a fine applicazione si nota una eccessiva presenza di olio, procedere con la rimozione mediante monospazzola, tamponi e stracci di cotone.

~~D~~~~S~~~~H~~~~I~~~~L~~~~F~~~~L~~~~H~~~~W~~~~U~~~~D~~~~W~~~~W~~~~D~~~~G~~~~R~~~~Y~~~~U~~~~E~~~~E~~~~H~~~~D~~~~S~~~~S~~~~D~~~~U~~~~L~~~~U~~~~H~~~~E~~~~H~~~~C~~~~P~~~~S~~~~U~~~~H~~~~O~~~~W~~~~D~~~~P~~~~D~~~~M~~~~P~~~~H~~~~F~~~~F~~~~H~~~~V~~
~~S~~~~H~~~~I~~~~L~~~~F~~~~L~~~~D~~~~O~~~~L~~~~T~~~~A~~~~G~~~~L~~~~O~~~~S~~~~U~~~~R~~~~F~~~~H~~~~R~~~~G~~~~L~~~~W~~~~D~~~~F~~~~F~~~~L~~~~D~~~~W~~~~M~~~~D~~~~I~~~~L~~~~O~~~~H~~~~M~~~~P~~~~S~~~~U~~~~H~~~~F~~~~R~~~~O~~~~L~~~~D~~~~W~~~~R~~

3. Lasciare asciugare per almeno 24 ore. Evitare il calpestio durante in questo periodo. Se piove sul piano prima che l'olio abbia indurito, potrebbe essere necessario riapplicare un sottile strato di olio.

ATTENZIONE: BONA DECKING OIL CONTIENE OLI ESSICCANTI. RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE. PANNI E STRACCI DEVONO ESSERE MESSI IN ACQUA O IN CONTENITORI DI METALLO SIGILLATI.

Tempo di asciugatura (a 20 C/60% RH): 24 h, considerare un tempo di asciugatura più lungo a basse temperature e alti livelli di umidità.

Mantenimento

Sciacquare occasionalmente il piano con acqua e sapone. Se inizia a mostrare segni di usura, ad esempio aspetto più chiaro e asciutto, è possibile applicare uno strato aggiuntivo di Bona Decking Oil per migliorare la superficie e prolungare la durata. Il legno grigio e marcio deve essere pulito a fondo con Bona Deep Clean System o Bona Decking Reviver prima della lubrificazione.

Istruzioni dettagliate sono disponibili su bonabiffnandi.it

Le informazioni fornite sono presentate al meglio delle nostre attuali conoscenze e non pretendono di essere complete. E' responsabilità dell'utente stabilire che il prodotto e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono adatti per lo scopo, tipo di legno e situazione attuale prima dell'uso. Bona può garantire solo il prodotto consegnato. Un'applicazione professionale e quindi di successo del prodotto è al di fuori del nostro controllo. Se in dubbio fare un test preliminare. L'utente è tenuto a leggere e comprendere tutte le informazioni contenute sulle etichette della confezione e sulle schede tecniche di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.