

# Bona Decking Oil

Trattamento per esterno

## Scheda tecnica prodotto

Bona Decking Oil è una **miscela concentrata\*** di oli vegetali modificati per una qualità superiore del trattamento e della protezione dei pavimenti in legno da esterno. Esalta la venatura naturale del legno proteggendolo dalle intemperie e riducendo il potenziale rischio di fessurazione e deformazione del legno.

- Protezione contro gli agenti atmosferici
- Contiene protezione UV
- Riduce le crepe e le deformazioni del legno
- Rapida essiccazione e facile applicazione
- Basso contenuto di VOC e odore
- Disponibile anche in versione teak e mogano

### Dati tecnici

Tipo di olio:	Olio vegetale modificato
Colori:	Neutro, Mogano, Teak
COV:	~6%
Diluizione:	Non diluire
Tempo di asciugatura:	- Tra le applicazioni: 30-60 minuti* - Uso leggero: 24 ore*
Strumenti di applicazione:	Pennello, rullo a pelo corto o tramite monospazzola e tampone
Consumo totale:	Ca. 20-25 m <sup>2</sup> /litro, a seconda del tipo di legno e dall'applicazione.
Sicurezza:	Non classificato pericoloso
Rischio incendio:	Non infiammabile. <u>Rischio di autocombustione in ambiente saturo</u> , vedere la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.
Pulizia:	Pulire gli attrezzi con acqueragia. Il materiale essiccato può essere rimosso con acqueragia.
Periodo di validità:	2 anni dalla data di produzione in contenitore originale non aperto.
Stoccaggio/Trasporto	La temperatura non deve scendere sotto i +5°C o superare i +25°C durante lo stoccaggio e il trasporto.
Smaltimento:	I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali
Pack size:	2 x 2,5 litres - 1 x 10 litres (only neutral)

### Preparazione

La superficie da trattare **deve essere pulita e asciutta\***. L'umidità residua del legno non deve superare il 18% RH. Legno oliato, cerato e/o decomposto deve essere accuratamente pulito con Bona Deep Clean System o Bona Decking Reviver, oppure mediante abrasione prima di applicare olio nuovo.

Per le nuove installazioni il legno non deve essere trattato immediatamente, ma deve prima essere esposto agli agenti atmosferici per diverse settimane. Ciò rende il legno poroso e assorbente per il Bona Decking Oil. Le condizioni applicative ottimali sono tra 18-25°C.

Le alte temperature e bassa umidità riducono il tempo di asciugatura, temperature basse e umidità elevata prolungano il tempo di essiccazione. La temperatura minima di utilizzo è 13°C.

\*NOTA: se il legno da trattare è bagnato per piogge o impianti di innaffiamento, l'olio non riesce ad impregnarlo nel modo corretto, allo stesso tempo se la superficie trattata viene bagnata da acqua nelle successive 24/48 ore, potrebbe essere necessario effettuare un'ulteriore applicazione a straccio per uniformare le eventuali alonature che potrebbero crearsi. Il trattamento su un pavimento esposto alle intemperie dovrebbe essere ripetuto indicativamente ogni 3 mesi, per avere sempre un decking esteticamente perfetto e protetto.

Finitura



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Decking Oil

Scheda tecnica prodotto

Finitura



## APPLICAZIONE

Aprire e mescolare bene il contenuto della latta.

1. Applicare una mano di olio in modo uniforme utilizzando un pennello largo o altro applicatore idoneo, su una porzione di superficie pari a ca. 50 mq, a questo punto massaggiare con la monospazzola e tampone rosso per uniformare la superficie; se è necessario e il legno lo richiede, aggiungere Decking Oil poco alla volta fino a raggiungere la saturazione del poro del legno. Mentre se per la superficie la quantità applicata in prima mano a pennello è sufficiente, limitarsi a massaggiarla con il tampone rosso fino ad ottenimento di una superficie uniforme e senza eccessi. Se a fine applicazione si nota una eccessiva presenza di olio, procedere con la rimozione mediante monospazzola, tamponi e stracci di cotone. Ripetere le operazioni per la successiva porzione di pavimento.
2. La superficie trattata dovrebbe apparire ben impregnata ma senza eccessi superficiali, quindi il processo di staccatura finale è sempre consigliato.
3. Lasciare asciugare per almeno 24 ore. Evitare il calpestio durante questo periodo. Se piove sul piano prima che l'olio abbia indurito, potrebbe essere necessario riapplicare un sottile strato di olio.

**ATTENZIONE:** BONA DECKING OIL CONTIENE OLI AUTOESSICCANTI. RISCHIO DI COMBUSTIONE IN AMBIENTE SATURO. I PANNI E GLI STRACCI IMPREGNATI D'OLIO DEVONO ESSERE IMMERSI IN ACQUA.

**Tempo di asciugatura (a 20 C/60% RH):** 24 h, considerare un tempo di asciugatura più lungo a basse temperature e alti livelli di umidità.

## Mantenimento

Sciacquare occasionalmente il piano con acqua e sapone. Se inizia a mostrare segni di usura, ad esempio aspetto più chiaro e asciutto, è possibile applicare uno strato sottile aggiuntivo di Bona Decking Oil per migliorare la superficie e prolungare la durata. Il legno grigio e marcio deve essere levigato e/o pulito a fondo con Bona Deep Clean System o Bona Decking Reviver con il macchinario Bona Power Scrubber prima del trattamento. Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'ufficio tecnico.

Istruzioni dettagliate sono disponibili su [bonabiffignandi.it](http://bonabiffignandi.it)

*Le informazioni fornite sono presentate al meglio delle nostre attuali conoscenze e non pretendono di essere complete. E' responsabilità dell'utente stabilire che il prodotto e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono adatti per lo scopo, tipo di legno e situazione attuale prima dell'uso. Bona può garantire solo il prodotto consegnato. Un'applicazione professionale e quindi di successo del prodotto è al di fuori del nostro controllo. Se in dubbio fare un test preliminare. L'utente è tenuto a leggere e comprendere tutte le informazioni contenute sulle etichette della confezione e sulle schede tecniche di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.*