



Bona Traffic HD

VERNICE BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Prestazioni potenti anche alla massima velocità.



Vernice bicomponente a base d'acqua di qualità superiore per pavimenti in legno soggetti a traffico intenso e usura estrema.

Bona Traffic HD è la vernice più resistente e ad asciugatura rapida al mondo. Consente di riprendere il calpestio completo dopo sole 12 ore dall'applicazione ed è stata sviluppata per l'applicazione su grandi superfici. Utilizzata in hotel, ristoranti e aeroporti di tutto il mondo, dove i tempi di inattività ridotti al minimo sono essenziali, rappresenta la perfezione nella vernice per pavimenti in legno.

- Velocità e durata senza paragoni
- Consente il pieno calpestio dopo 12 ore
- Ottima fluidità e auto livellamento
- Basso odore e basso contenuto di VOC (<5%)

Bona Traffic HD

VERNICE BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Prestazioni elevate alla massima velocità.

DATI TECNICI

Tipo di prodotto / base:	Finitura poliuretanica bicomponente a base d'acqua.
Contenuto di solidi:	circa 32 %
Lucentezza a 60°:	Semilucido 40 %, Opaco 20 %, Extra opaco 10 % (su vetro)
Rapporto di miscelazione:	1 parte di indurente per 1 litro di Bona Traffic HD oppure 0,41 L di indurente per 4,54 L di Bona Traffic HD (≈8% in volume).
Tempo di lavorabilità (pot life):	max. 4 ore a 20 °C (più breve con temperature più alte).
Diluizione:	Se necessario, diluire con il 4 % di Bona Extender per aumentare il tempo di lavorabilità.
Tempo di asciugatura:	Prima della mano successiva: 2–3 ore*. Uso completo: 12 ore*, Uso leggero: 6 ore* Copertura possibile: 3 giorni* *in condizioni climatiche normali, 20°C/60% U.R.
Strumenti di applicazione:	Rullo in microfibra Bona o applicatore simile.
Resa di applicazione:	8–10 m ² /L (≈100–120 g/m ²) per mano.
Sicurezza:	Rivestimento: non classificato. Indurente: classificato. (vedere la Scheda di Sicurezza).
Pulizia:	Prima della pulizia, rimuovere eventuali residui di materiale con un minimo di acqua. I residui secchi possono essere rimossi con acetone. Smaltire tutti i rifiuti presso un impianto di smaltimento autorizzato - non versare negli scarichi o nelle fognature.
Durata di conservazione:	Rivestimento: 1 anno dalla data di produzione nel contenitore originale chiuso. Indurente: 18 mesi dalla data di produzione nel contenitore originale chiuso.
Stoccaggio/Trasporto:	Durante stoccaggio e trasporto la temperatura non deve scendere sotto +5 °C né superare +30 °C. Conservare in un luogo fresco.
Smaltimento:	I contenitori con una quantità minima di materiale essiccato possono essere riciclati. Tutti i rifiuti devono essere smaltiti presso un impianto autorizzato - non versare in scarichi o fognature. Rispettare tutte le normative locali sui rifiuti.
Formato confezione:	3 × 4,95 litri incl. indurente (0,41 L).
Certificazioni e norme:	EMICODE EC 1 Emissioni molto basse GREENGUARD Gold EN 14904:2006; attrito approvato per pavimentazioni sportive EN 13501-1; Reazione al fuoco EN 16165 Allegato B - R9 (Opaco e Extra Opaco) Idoneo per l'ottenimento di punti LEED e BREEAM.

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate nella relativa Scheda di Dati di Sicurezza.

Bona Traffic HD

VERNICE BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Prestazioni potenti, alla massima velocità.

PREPARAZIONE

Assicurarsi che il pavimento sia acclimatato all'ambiente di utilizzo finale, ben levigato, asciutto e privo di polvere di levigatura, olio, cera e qualsiasi altra contaminazione.

Lasciare che la lacca e l'indurente raggiungano la temperatura ambiente. Le condizioni ottimali di utilizzo sono comprese tra 18 e 25 °C e tra il 30 e il 60% di umidità relativa. Temperature elevate e bassa umidità riducono i tempi di asciugatura, mentre temperature basse e alta umidità li allungano.

CICLO DI TRATTAMENTO

Protocollo standard:

- 1 × Bona Primer ¹
- 2 × Bona Traffic HD ¹

Superfici precedentemente verniciate:

Pulizia e leggera abrasione superficiale 1 - 2 × Bona Traffic HD

Per la colorazione:

- 1 × Bona Craft Oil 2K ²
- 2 × Bona Traffic HD

¹ la superficie deve ricevere in totale 3 mani.

² per ridurre al minimo il rischio di risalita dell'olio, si consiglia di limitare la quantità applicata. Per l'applicazione, l'uso di un panno avvolto attorno a un tampone sotto una monospazzola aiuta a mantenere l'olio in superficie.

Nota:

Si sconsiglia di applicare più di 2 mani complete di primer e/o lacca al giorno a causa del rischio di eccessivo rigonfiamento del legno. Assicurarsi di una buona ventilazione durante l'asciugatura. Condizioni di asciugatura inadeguate possono ridurre le prestazioni e l'adesione del prodotto.

APPLICAZIONE

1. Agitare la tanica e aggiungere l'indurente. Agitare immediatamente la miscela energicamente per 1 minuto. Utilizzare la miscela immediatamente o al massimo entro 4 ore. Se si preparano quantità minori di vernice, la tacca "zero" sul flacone dell'indurente corrisponde a 1 litro di lacca.
2. Applicare con un rullo Bona a una resa di 8-10 m²/litro (100-120 g/m²). Passare il rullo alternativamente nel senso della venatura del legno ed evitare accumuli di prodotto. Mantenere sempre un bordo umido per evitare sovrapposizioni.
3. Lasciare asciugare completamente prima di applicare ulteriori strati. Assicurare una corretta ventilazione.
4. Se necessario, carteggiare parzialmente con il sistema Bona Scrad a grana P150 (o più fine) e rimuovere la polvere prima di applicare lo strato finale di lacca. Nota: se lo strato precedente di lacca/primer ha impiegato più di 24 ore ad asciugarsi, è sempre necessaria una levigatura intermedia.

Il pavimento può essere calpestato leggermente circa 6 ore dopo l'applicazione finale e può essere utilizzato a pieno regime dopo 12 ore. Lasciare asciugare la superficie per almeno 3 giorni prima di coprirlo con tappeti o altri rivestimenti. Evitare inoltre di posizionare oggetti pesanti o di lavare il pavimento con un panno umido durante questo periodo.

Nota: se Bona Traffic HD è stata combinata con Bona Craft Oil 2K, la superficie deve essere lasciata asciugare per 1 settimana prima di essere ricoperta

Bona Traffic HD

VERNICE BICOMPONENTE A BASE D'ACQUA

Prestazioni potenti, alla massima velocità.

RIVERNICIATURA

Le istruzioni dettagliate per la riapplicazione sono disponibili per il download nella pagina prodotto di Bona Traffic HD su www.bona.com.

MANUTENZIONE

Pulire con i prodotti giusti è facile; scegliendo i prodotti per la pulizia e la manutenzione Bona, potrete rilassarvi sapendo di aver scelto il miglior prodotto possibile per prendervi cura del vostro pavimento.

Le istruzioni per la manutenzione da parte dell'utente finale sono disponibili per il download dalla pagina del prodotto Bona Traffic HD su bona.com. Sono disponibili istruzioni dettagliate per la manutenzione sia per i proprietari di casa che per gli utenti professionali. Si prega di fornire all'utente finale una copia digitale o cartacea.

IMPORTANTE!

I plastificanti presenti in materiali come sottofondi per moquette, gambe di mobili, rotelle e adesivi utilizzati per il fissaggio possono causare ram-mollimento e scolorimento. L'esposizione a tinture per capelli o pneumatici in gomma di auto, biciclette e passeggini può causare uno scolorimen-to permanente della superficie. Utilizzare protezioni o evitare completamente il contatto.

Eventuali liquidi versati devono essere rimossi tempestivamente. I liquidi versati non rimossi possono causare macchie superficiali o danneggiare la superficie.

Si prega di notare che, sebbene le vernici Bona siano progettate per fornire una superficie sigillata resistente all'usura, ai graffi e ai liquidi versati, nessun sistema di finitura applicato in superficie può prevenire danni fisici al legno o "indurire" il pavimento. Ammaccature e graffi nel legno pos-sono essere causati da mobili, oggetti caduti, artigli di cani, ecc. È necessario adottare misure per ridurre la possibilità che ciò accada.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare e assistere l'applicatore si basano su esperienze precedenti e test approfonditi, ma non pretendono di essere esaustive.

Data l'ampia gamma di possibili usi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non esoneriamo gli utenti dalla necessità di effettuare prove o di richiedere consulenza tecnica a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo i propri prodotti e non l'intera costruzione. Attenersi alle racco-mandazioni del produttore del pavimento e alle disposizioni delle norme pertinenti.