



# Bona Traffic GO

VERNICE CATALIZZATA ALL'ACQUA

Nuova formula



Con una tecnologia di indurimento 2K di nuova generazione, Bona Traffic GO combina la semplicità e l'efficienza di una vernice 1K con la durata e le prestazioni di un vero prodotto 2K. L'innovativo Bona Traffic GO con indurente incorporato è pronto all'uso e offre un'eccellente protezione ai pavimenti in legno in tutti i tipi di aree: commerciali, domestiche e da ufficio, con le massime performance. La formula dà priorità alla sicurezza dell'ambiente e dell'utente, oltre a ottimizzare i costi di gestione annullando la presenza di prodotto di scarto.

- Shake & Go – senza necessità di miscelazione – Nessuno spreco
- Resistenza all'usura pesante
- Indurente incorporato – attivato quando applicato
- Vernice trasparente - non ingiallente

2023-06-21

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, controlla [bona.com](http://bona.com) per assicurarti di avere la versione più recente



# Bona Traffic GO

RIVESTIMENTO AUTOLIVELLANTE ALL'ACQUA

## Finitura di ultima generazione

### DATI TECNICI

<b>Tipologia prodotto:</b>	Finitura poliuretanica all'acqua aut
<b>Contenuto solido:</b>	Ca. 30%
<b>Lucentezza (a 60°):</b>	Silkmatt 45-50%, Matt 20-25%, Extra Matt 9-13% (su vetro)
<b>Diluizione:</b>	Se necessario, diluire con Bona Retarder al 4% per un tempo aperto più lungo.
<b>Tempo di asciugatura:</b>	Seconda passata: 2-3 ore* Uso completo: 24 ore* Possibilità di copertura: 3 giorni* *in condizioni climatiche normali, 20°C/60% U.R.
<b>Strumenti:</b>	Applicatore Bona a rullo o con testa girevole.
<b>Application rate:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /litri (100-120g/m <sup>2</sup> ) per mano
<b>Safety</b>	Non classificato pericoloso secondo la normativa (non soggetto a obblighi di frequentazione corsi di uso sicuro) Pulire gli strumenti dai materiali residui con un minimo di acqua. Il materiale essiccato può essere rimosso con acetone.
<b>Pulizia:</b>	
<b>Durata del prodotto:</b>	1 anno dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto.
<b>Stoccaggio/trasporto:</b>	La temperatura non deve scendere sotto i +5°C o eccedere i +30°C durante lo stoccaggio e il trasporto. I rifiuti e i contenitori svuotati devono essere gestiti in conformità con le normative locali.
<b>Smaltimento:</b>	
<b>Confezione:</b>	6 x 1 litri (solo matt) 3 x 5 litri
<b>Certificati:</b>	EMICODE; EC1plus – Emissioni nell'aria interna agli ambienti molto basse

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate nell'apposita Scheda di Sicurezza.

### PREPARAZIONE

Pretrattare il pavimento con un primer all'acqua di Bona. Lasciare che la vernice raggiunga la temperatura ambiente, inserire il filtro e agitare accuratamente il contenitore prima dell'uso. Le condizioni ottimali per l'uso sono tra 18-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria. Le alte temperature e la bassa umidità riducono il tempo di essiccazione, mentre le basse temperature e l'alta umidità lo allungano. La temperatura minima di utilizzo è di 13°C.

### ISTRUZIONI DEL TRATTAMENTO

#### Legno non trattato

- 1 x Bona Primer<sup>1</sup>
- 2 x Bona Traffic GO

1 Pretrattare sempre il pavimento con un primer all'acqua di Bona.

**Osserva:** Non è consigliabile applicare più di due mani complete di fondo e/o vernice al giorno per il rischio di un eccessivo rigonfiamento del legno. Assicurare una buona ventilazione durante l'essiccazione. Condizioni di essiccazione inadeguate possono ridurre le prestazioni e l'adesione del prodotto.

2023-06-21

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, controlla bona.com per assicurarti di avere la versione più recente



# Bona Traffic GO

RIVESTIMENTO AUTOLIVELLANTE ALL'ACQUA

## Finitura di ultima generazione

### APPLICAZIONE

- 1) Agitare energicamente la confezione di finitura per 30 secondi prima dell'uso o prima di travasare piccole quantità.
- 2) Applicare con un rullo Bona a 8-10 m<sup>2</sup>/litro (100-120 g/m<sup>2</sup>). Rullare alternativamente attraverso e con le venature del legno evitando accumuli di prodotto. Mantenere sempre un "bordo bagnato" per evitare sovrapposizioni.
- 3) Lasciare asciugare bene prima di applicare altri strati. Assicurare un'adeguata ventilazione.
- 4) Se necessario, effettuare una carteggiatura intermedia con Bona Scrad System P150 (o più fine) e rimuovere la polvere prima di applicare lo strato finale di vernice. Nota: se lo strato precedente di vernice/ primer è stato lasciato asciugare per più di 24 ore, è sempre necessaria una carteggiatura intermedia.

Dopo l'applicazione finale, la superficie è in grado di sopportare un leggero traffico pedonale dopo 8 ore e può essere utilizzata completamente dopo 24 ore. Lasciare asciugare la superficie per almeno tre giorni prima di coprirli con tappeti o altri rivestimenti per pavimenti. Evitare inoltre di appoggiare oggetti pesanti o di passare lo straccio sul pavimento durante questo periodo.

### MANUTENZIONE

Pulire con i prodotti giusti è facile. Quando scegliete i prodotti Bona per la pulizia e la manutenzione, potete rilassarvi sapendo di aver scelto il miglior prodotto possibile per la cura del vostro pavimento. Le istruzioni di manutenzione per l'utente finale sono disponibili alla pagina del prodotto Bona Traffic GO su [bona.com](http://bona.com) ([bona.biffignandi.it](http://bona.biffignandi.it)). Sono disponibili istruzioni di manutenzione dettagliate sia per i consumatori che per gli utenti finali commerciali. **Stampare una copia delle istruzioni pertinenti e consegnarla all'utente finale.**

### IMPORTANTE!

- I plastificanti presenti in materiali come i sottotappeti, le gambe dei mobili, le rotelle e gli adesivi utilizzati per il fissaggio possono causare ammorbidimento e scolorimento. L'esposizione a tinture per capelli o a pneumatici in gomma di automobili, biciclette e passeggini può provocare uno scolorimento permanente e irreversibile della superficie. Utilizzare una protezione o evitare completamente il contatto.
- Le fuoriuscite devono essere rimosse tempestivamente. Le fuoriuscite incustodite possono causare macchie estetiche o danneggiare la superficie.
- Si noti che le vernici Bona sono progettate per fornire una superficie sigillata resistente all'usura, ai graffi, alle fuoriuscite, ecc. Nessun sistema di finitura applicato in superficie può prevenire danni fisici al legno o "indurire" il pavimento. Le impronte nel legno e i graffi possono essere causati da mobili, oggetti caduti, artigli di cani, ecc. e occorre adottare misure per ridurre la possibilità che ciò accada.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli altri consigli e raccomandazioni che forniamo per aiutare e assistere l'applicatore si basano su esperienze precedenti e su test approfonditi, ma non hanno alcuna pretesa di completezza. A causa dell'ampia gamma di possibili utilizzi e condizioni di applicazione dei nostri prodotti, non solleviamo gli utenti dalla necessità di effettuare prove personali o di richiedere una consulenza tecnica a Bona prima dell'uso. Bona può garantire solo i suoi prodotti e non la costruzione nel suo complesso. Osservare le raccomandazioni del produttore di pavimenti e le disposizioni degli standard pertinenti.

2023-06-21

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, controlla [bona.com](http://bona.com) per assicurarti di avere la versione più recente